



Profiautolacke VOC 2K-HS Klarlack

Art.-Nr.: 80-HS-K-XX

Version: 1/2022

Letzte Änderung: 16.05.2022

VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack in Top Qualität für die Autoreparaturlackierung

- Hoher Festkörper
- ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- exzellente Glanzhaltung
- extrem schnelle Trocknung und Polierbarkeit
- Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse

VOC

VOC-Konformer (VOC-Gehalt < 420 g/l)


Gewährleistete Lagerstabilität:

6 Monate in verschlossenen Originalgebinden



Festkörper/ Ergiebigkeit

Ergiebigkeit: 1L Mischung = 8-9 m² bei 60µm
Trockenfilm



Mischungsverhältnis

Nach Volumen: 2 Teile Klarlack , 1 Teil HS Härter
+ 0-5% 2K Acryl Verdünnung



Härter

Profiautolacke HS Härter



Verdünnung

0% - 5% 2K Acryl Verdünnung



Spritzviskosität

ca. 20 s (DIN 4 / 20°C)

Verarbeitungszeit

Verarbeitungszeit : 1 – 2,5 h Lack
Temperatur > 20°C



Applikation

Fließbecherpistole: 1,3– 1,5 mm, 3 - 5 bar
HVLV-Pistole: 1,3-1,4 mm, 2,5 - 3 bar
** Bitte Angaben des Pistolenherstellers beachten!*



Spritzgänge

1,5 Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht.

**Ablüftzeiten**

1 – 10 min zwischen den
5 – 15 min vor der Ofentrocknung

**Trocknung***

*Die Trocknungszeiten
beziehen sich auf die
Mischung mit HS Härter
normal

20°C → 12 h
60°C → 30 min

**Lagerung**

Nicht über 35°C lagern

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.

ALPA Industrievertretungen GmbH**Profiautolacke**

Reinerstr. 7

74080 Heilbronn

Deutschland

Telefon: (0)7131 / 6425-00

E-Mail: info@alpa-industrievertretungen.de